

Bontec NW

Technické specifikace





Popis výrobku:

Geotextilie Bontec NW je tepelně upravená netkaná geotextilie vyrobená moderní technologií. Hlavním výrobním polymerem je 100% polypropylen (PP). Používá se v opěrných konstrukcích, liniových stavbách, drenážních systémech apod.

- ① kombinuje filtrační vlastnosti a vysokou propustnost pro vodu
- ② má velkou odolnost proti proražení a oděru
- ③ široký výběr tloušťky (gramáže) materiálu
- ④ přináší vysoký stupeň ochrany i při vysokém protažení výrobku

Funkce:



Certifikáty:



Bontec	Plošná hmotnost [g/m ²] EN ISO 9864	Pevnost v tahu		Tažnost		Mechanická odolnost		Propustnost vody kolmo k rovině výrobku [l/m ² /s] EN ISO 11058	Velikost průlmy [mm] EN ISO 12956	Tloušťka při 2 kPa [mm] EN ISO 9863	Role			
		podélně [kN/m] EN ISO 10319	příčně [kN/m] EN ISO 10319	[%] EN ISO 10319	[%] EN ISO 10319	proti protržení – CBR [kN] EN ISO 12236	proti dynamickému protržení [mm] EN ISO 13433				šířka [m]	délka [m]	plocha [m ²]	hmotnost [kg]
NW 5	70	5	5	45	49	0,85	42,0	125	0,145	0,75	5,25	100	525	37
NW 6	80	6	6	45	55	0,89	40,0	120	0,140	0,85	5,25	100	525	42
NW 7	85	7	7	45	55	1,20	37,0	115	0,135	0,90	5,25	100	525	45
NW 8	100	8	8	45	55	1,24	34,0	110	0,120	1,00	5,25	100	525	53
NW 9	110	9	9	45	55	1,50	30,0	108	0,115	1,10	5,25	100	525	58
NW 10	120	10	10	45	55	1,60	28,0	106	0,110	1,15	5,25	100	525	63
NW 11	130	11	11	45	50	1,70	26,0	105	0,105	1,25	5,25	100	525	63
NW 12	145	12	12	45	55	1,78	24,0	105	0,105	1,40	5,25	100	525	76
NW 13	160	13	13	45	55	2,20	21,5	100	0,100	1,45	5,25	100	525	84
NW 15	180	15	15	50	55	2,50	20,0	90	0,090	1,20	5,25	100	525	92
NW 16	200	16	16	45	55	2,40	19,0	85	0,085	1,25	5,25	100	525	105
NW 18	215	18	18	45	55	3,00	16,5	70	0,075	1,30	5,25	100	525	110
NW 20	235	20	20	50	55	3,10	16,0	65	0,070	1,40	5,25	100	525	123
NW 21	260	21	21	50	55	3,50	15,0	60	0,080	1,50	5,25	100	525	137
NW 25	300	25	25	50	60	3,60	12,0	55	0,065	1,60	5,25	100	525	158
NW 26	325	26	26	50	60	4,35	11,0	45	0,065	1,80	5,25	100	525	171
NW 32	385	32	32	50	60	5,40	10,0	40	0,065	1,90	5,25	100	525	202
NW 40	500	40	40	55	60	6,50	6,0	30	0,065	2,50	5,25	100	525	273
NW 45	625	45	45	65	65	7,80	4,0	25	0,065	3,00	5,25	100	525	330

Poznámky:

Není-li uvedeno jinak jsou hodnoty stanoveny dle platných evropských norem a jsou platné ke dni vydání tohoto dokumentu. Výrobky podléhají neustálému vývoji a zlepšování a uvedené hodnoty se mohou v čase měnit.

V případě požadavku na dodávku výrobků s jinými **rozměry rolí** nebo o jiných **technických parametrech** nebo v případě zájmu o **technickou konzultaci** kontaktujte technické oddělení společnosti GEOMAT (tel. 548 218 903; e-mail: technika@geomat.cz).

Dodavatel výrobku: **GEOMAT s.r.o.**

Další informace o výrobku najdete na webových stránkách www.geomat.cz